


DFDE162



TYPE PRODUCT / TYPE DE PRODUIT / PRODUCT TYPE / PRODUKTTYP

(NL) Holle terrasplank (FR) Lame de terrasse alvéolaire (EN) Hollow decking board (DE) Hohlterrassendiele

TEXTUUR / TEXTURE / TEXTUR

(NL) De ene zijde is vlak geborsteld, de andere heeft een houtnerfstructuur.
(FR) Un côté est brossée, l'autre est structurée (une structure de grain de bois).
(EN) One side is flat brushed, the other has a wood grain structure.
(DE) Eine Seite ist flach gebürstet, die andere hat eine Holzmaserungsstruktur.

KLEUR / COULEUR / COLOUR / FARBE



(RAL 8017)
Tropical Brown



(RAL 8019)
Wenge Brown



(RAL 7030)
Stone Grey



(RAL 7021)
Graphite Black

LENGTE / LONGUEUR / LENGTH / LANGE

4000 mm

REFERENTIECODE / RÉFÉRENCE ARTICLE / REFERENCE CODE / REFERENZCODE

DFDE162TB-4.00 / DFDE162WB-4.00 / DFDE162SG-4.00 / DFDE162GB-4.00

EENHEIDSGEWICHT (1 LM) / POIDS UNITAIRE (1 ML) / UNIT WEIGHT (1 LM) / STÜCKGEWICHT (1 LFM)

2,750 KG

UITZETTING (1 LM) / DILATATION (1 ML) / EXPANSION (1 LM) / AUSDEHNUNG (1 LFM)

0,5 % (5 mm)

SAMENSTELLING / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

(NL) WPC : 50% hout + 50% pvc (FR) WPC : 50% bois + 50% pvc
(EN) WPC : 50% wood + 50% pvc (DE) WPC : 50% Holz + 50% pvc

GARANTIE / WARRANTY

(NL) 10 jaar garantie bij fabricagefouten. (EN) 10-year warranty for manufacturing defects.
(FR) Garantie de 10 ans en cas de défauts de fabrication. (DE) 10 Jahre Garantie bei Herstellungsfehlern.

HERKOMST / ORIGINE / ORIGIN / HERKUNFT

(NL) België (FR) Belgique (EN) Belgium (DE) Belgien

DFDE162

Omschrijving / Description / Beschreibung	Waarde / Valeur / Value / Wert	Test
(NL) Lengteverandering (inwendige spanning) [%] (FR) Changement de longueur (tension interne) [%] (EN) Length change (internal stress) [%] (DE) Längenänderung (innere Spannung) [%]	0,1	(NL) INTERN (FR) INTERNE (EN) INTERNAL (DE) INTERN
(NL) Lengteverandering (vocht) [%] (FR) Changement de longueur (humidité) [%] (EN) Length change (moisture) [%] (DE) Längenänderung (Feuchtigkeit) [%]	< 0,75	(NL) INTERN (FR) INTERNE (EN) INTERNAL (DE) INTERN
(NL) Kinetische frictiecoëfficiënt (droog - bedampt - geolied) (FR) Coefficient de friction cinétique (sec - humidifié - huilé) (EN) Kinetic friction coefficient (dry - damped - oiled) (DE) Kinetischer Reibungskoeffizient (trocken - befeuchtet - geölt)	$\geq 0,24 \mid \geq 0,12 \mid \geq 0,08$	BN 86/6781-02
(NL) Antislip eigenschappen [Klasse] (FR) Propriétés antidérapantes [Classe] (EN) Antislip properties [Class] (DE) Rutschsichere Eigenschaften [Klasse]	R10	DIN 51130 PB-LF 40
(NL) Abrasiviteitsweerstand [Milligram] (FR) Résistance à l'abrasion [Milligramme] (EN) Abrasive resistance [Milligram] (DE) Abriebfestigkeit [Milligramm]	≤ 1000	EN ISO 5470-1
(NL) Brandgedrag bij gebruik aluminium onderconstructie (FR) Comportement au feu lors de l'utilisation de sous-structure en aluminium (EN) Fire behavior when using aluminum substructure (DE) Brandverhalten bei Verwendung von Aluminium-Unterkonstruktion	Graphite Black : DFL - s2 Stone Grey : DFL - s2 Tropical Brown : CFL - s1 Wenge Brown : CFL - s1	EN 13501-1
(NL) Bepaling van de waterabsorptie (na 24 uur bij 23°C) [%] (FR) Détermination de l'absorption d'eau (après 24 heures à 23°C) [%] (EN) Determination of water absorption (after 24 hours at 23°C) [%] (DE) Bestimmung der Wasseraufnahme (nach 24 Stunden bei 23°C) [%]	< 2	EN 317
(NL) Bepaling van de waterabsorptie (na 28 dagen bij 23°C) [%] (FR) Détermination de l'absorption d'eau (après 28 jours à 23°C) [%] (EN) Determination of water absorption (after 28 days at 23°C) [%] (DE) Bestimmung der Wasseraufnahme (nach 28 Tagen bei 23°C) [%]	< 3,5	EN 317
(NL) Impactweerstand (bij een temperatuur van 23°C) [J] (FR) Résistance à l'impact (à une température de 23°C) [J] (EN) Impact resistance (at a temperature of 23°C) [J] (DE) Schlagzähigkeit (bei einer Temperatur von 23°C) [J]	5	EN 477
(NL) Elasticiteitsmodulus [N/mm²] (FR) Module d'élasticité [N/mm²] (EN) Elastic modulus [N/mm²] (DE) Elastizitätsmodul [N/mm²]	± 4100	EN 310
(NL) Doorbuiging onder last van 1 kN spanwijdte 400 mm [mm] (FR) Fléchissement sous une charge de 1 kN avec une portée de 400 mm [mm] (EN) Deflection under a load of 1 kN span 400 mm [mm] (DE) Durchbiegung bei einer Last von 1 kN und einer Spannweite von 400 mm [mm]	1,41	EN 1533
(NL) Doorbuiging onder last van 1 kN spanwijdte 500 mm [mm] (FR) Fléchissement sous une charge de 1 kN avec une portée de 500 mm [mm] (EN) Deflection under a load of 1 kN span 500 mm [mm] (DE) Durchbiegung bei einer Last von 1 kN und einer Spannweite von 500 mm [mm]	2,31	EN 1533
(NL) Weerstand tegen puntbelasting [N] (FR) Résistance à la charge ponctuelle [N] (EN) Point load resistance [N] (DE) Widerstand gegen Punktbelastung [N]	≤ 1000	EN 12871
(NL) Belasting bij breuk [KG] (FR) Charge à la rupture [KG] (EN) Load at fracture [KG] (DE) Belastung bei Bruch [KG]	≤ 315	EN 310